

Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Leistungserklärung Nr.: N61AGM-193015-20-26

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: PA 11 T WDA (PA 11 T WDA 70/100) EP-Nr. GM-193015-20-26

2. Verwendungszweck(e): Sportflächen

3. Hersteller: HANSE Asphaltmischwerke GmbH **Werk:** AMW Grimmen
Pyramidenring 12
12681 Berlin

4. Bevollmächtigter:

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

Notifizierte Stelle: bup Zert GmbH
Kennnummer: 2516

7. Erklärte Leistung(en): Siehe vollständige Auflistung im Anhang dieser Erklärung

8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation: entfällt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

15.09.2026



HANSE Asphaltmischwerke GmbH
Pyramidenring 12
12681 Berlin
Tel. +49 30 54384 - 230
Fax +49 30 54384 - 240

DZ Bank AG
IBAN: DE85 2006 0000 0010 1365 82
BIC: GENODEFF200
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Amtsgericht: Berlin-Charlottenburg HRB 213231
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 327821305
Umsatzsteuer-Nr.: 37/330/50217

Geschäftsführer:
Willy Säger

E-Mail: info@hanse-asphalt.de
Website: www.hanse-asphalt.de

Wesentliches Merkmal		
	Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung	siehe 1, 2, 3, 4
	Steifigkeit	siehe 1, 4, 5, 6, 7, 8
	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	siehe 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Beständigkeit gegen Ermüdung	siehe 1, 2, 4, 6, 7, 8
	Griffigkeit	siehe 1, 5, 6, 7, 8
	Beständigkeit gegen Abrieb	siehe 10
	Brandverhalten	siehe 11
	Geräuschabsorption	siehe 1, 5, 6, 7, 8
	Dauerhaftigkeit der obigen Eigenschaften gegen Altern, Bewitterung, Oxidation, Abnutzung, Aufbrechen, Chemikalien, Abrieb durch Spikereifen, Ablösen usw. - je nach Maßgeblichkeit	Alle oben erwähnten Anforderungsabschnitte stehen mit der Dauerhaftigkeit in Zusammenhang.
Zeile	Leistung	Erklärte Leistung
1	Bindemittelgehalt	4,6 M.-%
2	Bindemittelablauf	0,1 M.-%
3	Wasserempfindlichkeit	NPD
4	Temperatur des Mischgutes	
5	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45 mm	
	Siebdurchgang bei 32,5 mm	
	Siebdurchgang bei 22 mm	
	Siebdurchgang bei 16 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	97,6 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm	36,5 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	18,8 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm	12,8 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	6,4 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	5,2 M.-%
6	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{min} 18,0
7	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{max}
8	Bitumenausfüllungsgrad	31,5 %
9	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	NPD
10	Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD
11	Brandverhalten	NPD