LEISTUNGSERKLÄRUNG

Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Leistungserklärung Nr.:	LA-145362-20-24 (Version 6/2025)
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	AC 22 B S 25/55-55 A RC
2. Verwendungszweck(e):	Für Deckschichten, Binderschichten, Ausgleichsschichten und Tragschichten von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen unabhängig davon, ob sie Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen oder nicht
3. Hersteller:	HANSE Asphaltmischwerke GmbH Pyramidenring 12 12681 Berlin
Werk:	AMW Langhagen
4. Bevollmächtigter:	MPV GmbH RL. Berlin Industriestr. 1 16348 Wandlitz OT. Schönerlinde
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 2+
6.a) Harmonisierte Norm:	DIN EN 13108-1:2006 (D)
Notifizierte Stelle:	bupZert GmbH
Kennnummer:	2516
7. Erklärte Leistung(en):	Siehe vollständige Auflistung im Anhang dieser Erklärung

8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation: entfällt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Berlin, 03.06.2024

ppa.

Regionallabor Nord/Nord-Ost/Mitte

Wesentliches Merkmal		
	Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung	siehe 1, 2, 3, 4, 5
	Steifigkeit	siehe 1, 2, 3, 5, 6
	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	siehe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	Beständigkeit gegen Ermüdung	siehe 1, 2, 3, 5
	Griffigkeit	siehe 1, 2, 3, 6
	Beständigkeit gegen Abrieb	siehe 3, 6, 11
	Brandverhalten	siehe 12
	Dauerhaftigkeit der obigen Eigenschaften gegen Altern, Bewitterung, Oxidation, Abnutzung, Aufbrechen, Chemikalien, Abrieb durch Spikereifen, Ablösen usw. - je nach Maßgeblichkeit	Alle oben erwähnten Anforderungsabschnitte stehen mit der Dauerhaftigkeit in Zusammenhang.

Zeile	**Leistung**	**Erklärte Leistung**
1	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	v_{min} 3,5
2	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	v_{max} 6,5
3	Bindemittelgehalt	4,2 M.-%
4	Wasserempfindlichkeit	NPD
5	Temperatur des Mischgutes	T_{min} 150 °C
		T_{max} 190 °C
6	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45 mm	
	Siebdurchgang bei 32,5 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 22 mm	97,7 M.-%
	Siebdurchgang bei 16 mm	76,2 M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	62,2 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm	51,4 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	40,3 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm	28,5 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	7,7 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,2 M.-%
7	Hohlraumfüllungsgrad	65,7 %
8	fiktiver Hohlraumgehalt	NPD
9	Marshall-Werte	NPD
10	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	2,5 %
11	Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD
12	Brandverhalten	NPD