Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Leistungserklärung Nr.:	L67A LA-456313-20-26
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	AC 32 T S (AC 32 T S TA 30/45) EP-Nr. LA-456313-20-26
2. Verwendungszweck(e):	Für Asphaltdeckschichten, -binderschichten, -ausgleichsschichten, -tragschichten sowie Asphalttragdeckschichten von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen
3. Hersteller:	HANSE Asphaltmischwerke GmbH **Werk:** AMW Langhagen Pyramidenring 12 12681 Berlin
4. Bevollmächtigter:	
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 2+
6.a) Harmonisierte Norm:	DIN EN 13108-1:2016
Notifizierte Stelle:	bup Zert GmbH
Kennnummer:	2516
7. Erklärte Leistung(en):	Siehe vollständige Auflistung im Anhang dieser Erklärung
8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation:	entfällt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

01.09.2026

HANSE Asphaltmischwerke GmbH
Pyramidenring 12
12681 Berlin

Tel. +49 30 54384 - 230
Fax +49 30 54384 - 240

DZ Bank AG
IBAN: DE85 2006 0000 0010 1365 82
BIC: GENODEFF200
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Amtsgericht: Berlin-Charlottenburg HRB 213231
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 327821305
Umsatzsteuer-Nr.: 37/330/50217

Geschäftsführer:
Willy Säger

E-Mail: info@hanse-asphalt.de
Website: www.hanse-asphalt.de

Anhang zu 7. Erklärte Leistung(en) Leistungserklärungsnummer: LA-456313-20-26

Wesentliches Merkmal		
	Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung	siehe 1, 2, 3, 4
	Steifigkeit	siehe 1, 4, 5, 6, 7, 8
	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	siehe 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Beständigkeit gegen Ermüdung	siehe 1, 2, 4, 6, 7, 8
	Griffigkeit	siehe 1, 5, 6, 7, 8
	Beständigkeit gegen Abrieb	siehe 10
	Brandverhalten	siehe 11
	Geräuschabsorption	siehe 1, 5, 6, 7, 8
	Dauerhaftigkeit der obigen Eigenschaften gegen Altern, Bewitterung, Oxidation, Abnutzung, Aufbrechen, Chemikalien, Abrieb durch Spikereifen, Ablösen usw. - je nach Maßgeblichkeit	Alle oben erwähnten Anforderungsabschnitte stehen mit der Dauerhaftigkeit in Zusammenhang.

Zeile	**Leistung**	**Erklärte Leistung**
1	Bindemittelgehalt	4,1 M.-%
2	Bindemittelablauf	NPD
3	Wasserempfindlichkeit	NPD
4	Temperatur des Mischgutes	T_{min} 130 °C
		T_{max} 1 °C
5	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 32,5 mm	96,8 M.-%
	Siebdurchgang bei 22 mm	84,5 M.-%
	Siebdurchgang bei 16 mm	73,3 M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	62,1 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm	53,9 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	46,8 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm	34,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	9,7 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	7,7 M.-%
6	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{min} 4,0
7	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{max} 6,0
8	Bitumenausfüllungsgrad	63,5 %
9	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	NPD
10	Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD
11	Brandverhalten	NPD

HANSE Asphaltmischwerke GmbH
Pyramidenring 12
12681 Berlin

Tel. +49 30 54384 - 230
Fax +49 30 54384 - 240

DZ Bank AG
IBAN: DE85 2006 0000 0010 1365 82
BIC: GENODEFF200
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Amtsgericht: Berlin-Charlottenburg HRB 213231
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 327821305
Umsatzsteuer-Nr.: 37/330/50217

Geschäftsführer:
Willy Säger

E-Mail: info@hanse-asphalt.de
Website: www.hanse-asphalt.de